

# Nordsil®

## Vorlegeband



Zugfestes Vorlegeband (vlies- oder fadenverstärkt)  
Einseitig selbstklebend mit oder ohne Trennfolie

### Produkt-Information

#### Produktbeschreibung:

Polyäthylen-Vorlegeband geschlossenzellig

#### Farbe:

anthrazit, weiß

#### Anwendungsgebiete:

Vorlegeband für elastische Dichtstoffe, z.B. Glasfalzabdichtung, Abdichtung von Brüstungselementen und -platten

### TECHNISCHE WERTE

#### Eigenschaften

#### Wert

Temperaturbeständigkeit:

- 80°C bis +100°C

Dichte:

33 kg/m<sup>3</sup>

Zugfestigkeit:

0,4 N/mm<sup>2</sup>

Druckverformungsrest

(24h Stauchung / 24h nach Entlastung:

20 %

Lagerfähigkeit:

12 Monate

/N/K/F/-Vorlegeband verhält sich chemisch neutral zu allen NORDSIL- Dichtstoffen.

#### Standardabmessungen und Lieferformen (Lagermaße)

##### Vliesverstärkt mit Trennfolie

(Artikelbezeichnung: NKF-Vorlegeband „E“)

6x2, 6x3, 7x3, 9x1, 9x2, 9x3, 9x4, 9x5, 9x6, 12x2,  
12x3, 12x4, 12x5, 15x3 mm

Weitere Maße auf Anfrage

##### Fadenverstärkt mit Trennfolie

(Artikelbezeichnung: NKF-Vorlegeband „E/F“)

9x2, 9x3, 12x2, 12x3 mm

Weitere Maße auf Anfrage

##### Ohne Trennfolie direkt von der Rolle

(Artikelbezeichnung: NKF-Vorlegeband „Super“)

9x2, 9x3, 9x4, 12x2, 12x3 mm

Weitere Maße auf Anfrage

#### Zusatzinformation - Bitte sorgfältig lesen!

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Haftung und Gewährleistung richten sich nach Grund und Höhe ausschließlich nach den in unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen festgelegten Bestimmungen. Dies gilt nicht für Versuchsprodukte, für die unsererseits jegliche Haftung und Gewährleistung ausgeschlossen ist.

Ausgabe 7/01. Frühere Ausgaben verlieren damit ihre Gültigkeit.

/N/K/F/ eG >NORDSIL-Dichtstoffe<

Telefon 04 21 - 5 22 78-0, Hermann-Funk-Str. 2, 28309 Bremen, Fax 04 21 - 5 22 78-19

E-Mail: office@nkf-dichtstoffe.de - Internet: www.nkf-dichtstoffe.de