

Nordkitt

Fensterkitt auf Leinölbasis



Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

Fensterkitt auf Basis pflanzlicher und synthetischer Öle mit oxidativer Oberflächentrocknung

Anwendungsgebiete:

Abdichtung von Einfachgläsern in lackierten Holzrahmen
Einsetzbar in der Beanspruchungsgruppe 1 entsprechend Rosenheimer Tabelle (bis 80 cm Kantenlänge), ausgenommen VSG u. Gießharz-Kombinationen.

Technische Werte

Eigenschaften

Standardfarbe

Spez. Gewicht (DIN5245 1)

Verarbeitungstemperatur

Temperaturbeständigkeit

Volumenänderung

Offene Zeit bis Hautbildung (23°C 50% rel. LF)

Werte

beige

ca. 2,0 g/ml

+ 5 °C bis + 30°C

- 30°C bis + 60°C

unter 1%

ca. 2 Wochen

Verarbeitungshinweise

Die allgemein anerkannten Regeln und Normen sind zu beachten (z. B. VOB DIN 18361, DIN 18545, BFS-Merkblätter, Rosenheimer Tabelle).

Alle Haftflächen müssen tragfähig, trocken, fett- und staubfrei sein. Lose Anstriche beeinträchtigen die Haftfestigkeit und sind zu entfernen. Glas vor Ver kittung sorgfältig im Kontaktbereich mit Reiniger *NKF 04* reinigen. Hohlräume vollsatt ausfüllen. Lunkerstellen vermeiden.

Die Glasfalzbreite muß unter Berücksichtigung der erforderlichen Dicke der Dichtstoffvorlage (DIN 18545 Teil 1) und der Dicke der Verglasungseinheit so bemessen sein.

Vor der Ver kittung muß der Rahmen anstrichtechnisch so behandelt sein, daß keine Bindemittelabwanderung aus dem Kitt erfolgen kann.

Bei Anwendung von Lasuran- strichen ist grundsätzlich elastisch abzudichten, entsprechend den NORDSIL – Systemen. Max. Holzfeuchte: Nadelhölzer 15 % bzw. Tropische Hölzer 12 %

Nachbehandlung

Nachglätten mit poliertem Kittmesser.
Nach Hautbildung, spätestens jedoch 4 bis 8 Wochen nach Ver kittung, durch einen witterungsbeständigen, deckenden hochwertigen Lackanstrich (z. Bsp. Alkydharzlacke) vollflächig schützen

Reinigung

Frischer *NORDKITT* kann mittels Reiniger *NKF 04* entfernt werden

Lieferform

25 kg Eimer, 12,5 kg Eimer, 0,5 kg Beutel

Lagerzeit

6 Monate (kühl und trocken gelagert)

Zusatzinformationen – Bitte sorgfältig lesen

Die hierin enthaltenen Angaben und Daten sind u. E. präzise und zuverlässig. Es ist jedoch Aufgabe des Anwenders, die Eignung des Produkts für einen bestimmten Verwendungszweck zu prüfen. Wir können nicht über alle Anwendungen oder Einsatzbedingungen für Ihre Produkte auf dem laufenden sein und übernehmen keine Garantie hinsichtlich der Eignung eines Produktes für bestimmte Anwendungen. Sie sollten jeden Verwendungsvorschlag für unsere Produkte sorgfältig prüfen, um sich selbst von der zufriedenstellenden Leistung in ihrer Anwendung zu überzeugen. Falls Produkte von uns in Anwendungen eingesetzt werden sollen, die einer staatlichen Genehmigung bzw. Zulassung bedürfen, so ist diese vom Anwender einzuholen. Wir garantieren lediglich, daß Produkte den jeweiligen Spezifikationen entsprechen, übernehmen jedoch weder Garantie für die Marktgängigkeit oder die Eignung des Produktes für eine bestimmte Anwendung noch sonstige ausdrückliche oder stillschweigende Garantien. Das Recht des Anwenders und die Haftung von /N/K/F/ beschränken sich auf die Erstattung des Kaufpreises oder den Umtausch eines jeden Produktes, das nachweislich nicht die spezifischen Merkmale aufweist. Die /N/K/F/ ist in keinem Fall schadenersatzpflichtig. Verwendungsvorschläge sind nicht als Aufforderung zu Verletzung bestehender Patentrechte zu verstehen.

Änderungen vorbehalten !

11/2011 – Frühere Ausgaben verlieren damit ihre Gültigkeit

/N/K/F/ Dichtstoffe eG

Telefon 04 21 - 5 22 78 - 0, Hermann-Funk-Str. 2, 28309 Bremen, Fax 04 21 - 5 22 78 - 19

E-Mail: office@nkf-dichtstoffe.de - Internet: www.nkf-dichtstoffe.de